



BIOME

MAT

Peinture de finition mate, polyvalente, à base de résine alkyde biosourcée en phase aqueuse.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 4a



DESTINATION

- Intérieur
- Pièces sèches
- Travaux neufs et rénovation
- Murs, plafonds et menuiseries

PROPRIÉTÉS

- A base de résine alkyde biosourcée à 97%, non issue de l'agriculture biologique
- Excellente glisse
- Mat profond
- Bon couvrant
- Temps ouvert adapté à l'application frais sur mat (selon la nature du support, utilisez l'impression adaptée)
- Additif à effet antirouille immédiat Anti-flash Rusting
- Contient au minimum 52% de carbone biosourcé selon NF EN 16640

Bénéficie du label européen Ecolabel qui garantit les performances à l'usage des produits et une réduction de leurs impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie.

- Améliore le confort du peintre et des occupants des locaux.
- Recommandée dans le cadre d'une démarche HQE.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



CARACTÉRISTIQUES

Masse volumique 1,39 kg/L.

Extrait sec En poids : 53%.
En volume : 35%

COV Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 1 g/L COV en blanc et teintes réalisées à partir du blanc.

Résistance abrasion humide (Norme ISO 11998) Classe 2 (Blanc selon norme NF EN 13300).
Classe 3 (teintes selon norme NF EN 13300).

Présentation Liquide onctueux.

Aspect du film Poché très fin

Brillant spéculaire 2 sous 85°.

Rendement (Selon norme NF T 30-073) 10 à 12 m²/L/couche, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application

Temps de séchage (à 23°C et 50% H.R.) Sec au toucher : 1 heure
Recouvrable : 4 heures.

Conditionnement 1L, 3L, 10L

TEINTES

Blanc calibré et Teintes du nuancier CROMOLOGY réalisables à partir du blanc calibré



RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur. Refermer hermétiquement le bidon après usage.
- Pour la préservation de l'environnement, l'emballage, le reste de son contenu et les résidus de nettoyage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ou dans l'évier. Se renseigner auprès des collectivités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.
- Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.



CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

- Matériel d'application**
- Pistolet airless (Buses de 5/17 à 6/21), brosse ou rouleau (spécial acrylique 13 ou microtex 12, possibilité Manchon texturé 14mm pour plafond uniquement).
Précaution : en application mécanisée, travailler en voiles successifs notamment dans des environnements proches des conditions limites (à 8°C et 70 % d'humidité).
- Dilution**
- Application mécanisée : diluer avec 5 à 10% d'eau selon l'absorption des fonds et le matériel utilisé.
 - Brosse, rouleau : prêt à l'emploi. En 1^{ère} couche, dilution possible à 5%.
- Nettoyage des outils**
- Eau. Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum d'eau.
- Préparation**
- Brasser le produit avant sa mise en œuvre.
- Conditions d'application**
- Conformes au DTU 59.1.
- Supports**
- Etat et qualité conformes au DTU 59.1. Supports homogènes, si hétérogènes impression obligatoire.
Supports non revêtus :
- Enduits et dérivés de plâtre (primaire adapté si hydrophobes ou pulvérulents)
 - Supports à base de liants hydrauliques (ciment, béton), enduits pelliculaires
- Supports revêtus :
- Supports ci-dessus revêtus d'anciennes peintures adhérentes
 - Menuiseries métalliques et boiseries sur primaire adapté
 - Autres supports : nous consulter.
- Préparation des supports**
- Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières.
Supports revêtus : Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage.

SYSTÈMES D'APPLICATION

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché. Les supports devront être propres, secs, sains et cohésifs.

| Supports | Métaux*** | Bois brut | Plâtre ou dérivés (hydrophobes / pulvérulents) | Autres supports et fonds compatibles hétérogènes | Support homogène / brut (revêtu en bon état) |
|-------------------------|--|---|--|--|--|
| Impression ou primaire* | 1 couche de TOLL METAUX ANTIROUILLE, TOL PRIM A ou TOL PRIM P selon le métal | 1 couche de BIOME PRIM diluée 1 couche de TOL PRIM U ou d'ULTRA IMPRESS dilués**** | 1 couche de TOL PRIM U ou d'ULTRA IMPRESS dilués | 1 couche de TOL PRIM O **, BIOME PRIM | Application directe de la finition |
| Finition | 2 couches de BIOME MAT | | | | |

*Se reporter aux fiches techniques correspondantes

**Tol Prim O contribue à l'optimisation du rendu final : meilleure opacité, faible reprise et meilleure tension du film.

***Si revêtements pré-laqués, ponçage puis test préalable à effectuer avant application (adhérence)

****Sur bois soumis à de fortes sollicitations et/ou tanniques

| | |
|---|---|
|  | <p>Conseils pour un usage respectueux de la santé et de l'environnement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour éviter le gaspillage de peinture : faire une estimation de la quantité de peinture nécessaire : 1L de peinture couvre en moyenne 5m² de surface en 2 couches. Refermer hermétiquement les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. |
|---|---|

Pour plus d'informations, consulter le site www.ecolabels.fr

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Produit non classé dangereux.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tollens est une marque de
CROMOLOGY

CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U. au capital de 130.863.741,00 €
 Tour carré Michelet 5e Etage - 10-12, Cours Michelet - CS 40288 - 92065 La Défense Cedex
 Tél : 01.41.27.62.00
 RCS Nanterre B 592 028 294
 tollens.com



TOLLENS
Créateur de peinture depuis 1748